

# SERIPLUS

E simplu să lucrezi cu noi!

BRAȘOV 500407  
STR. ZIZINULUI, 109 BIS  
Tel/fax: 0268/329599  
[office@seriplus.ro](mailto:office@seriplus.ro)  
[www.seriplus.ro](http://www.seriplus.ro)

Banca TRANSILVANIA BRAȘOV  
Cont: RO05 BTRL 0080 1202 1481 51XX  
Cod fiscal: RO 12140636

## ADEZIV PENTRU LIPIREA SITELOR – FRAME ADHESIVE-FAST

### Adeziv bi-component utilizat pentru lipirea sitei serigrafice

ULANO FRAME ADHESIVE-FAST este un adeziv bi-component utilizat la lipirea sitei serigrafice pe rame din lemn, aluminiu, oțel și fier galvanizat, având o rezistență ridicată la chimicale. Poate fi aplicat ușor, cu o pensulă.

ULANO FRAME ADHESIVE-FAST se usucă repede, fiind ulterior rezistent la aproape toate tipurile de cerneluri serigrafice și agenți de curățare.

Stratul de adeziv nu provoacă fragilitate și nu taie sita dacă a fost aplicat din greșeală pe suprafața interioară a ecranului.

### APLICAREA

Înainte de utilizare, îndepărtați de pe ramă toate urmele de adeziv mai vechi. Acest proces nu este necesar dacă stratul anterior de adeziv este uniform, fără discontinuități.

Înainte de utilizare, mixați cele două componente.

Proporția de amestec este: 100 grame Frame Adhesive Fast : 20 g Frame Adhesive Fast Catalyst  
Amestecați ambele componente bine și aplicați în următoarele 45 minute. Folosind presiune, aplicați amestecul cu o perie dură pe suprafața de sită ce trebuie lipită. Pentru sitele foarte fine (mai dese de 100 fire/ cm) amestecul poate fi diluat cu puțin ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER.

Timpul de uscare depinde în mod special de:

- sita ce trebuie lipită
- cantitatea de adeziv aplicată
- temperatura camerei.

Efectuați teste pentru a determina cele mai bune condiții.

Indicatori pentru temperaturi de 20 °C:

Sita	Timp în unitatea de întindere
110 - 40	Aprox. 7 min
51 - 70	Aprox. 10 min
21 - 140	Aprox. 15 min

În timp ce o rezistență relativ bună la apă și la majoritatea solvenților este obținută după 1 oră, rezistența totală va fi atinsă numai după un timp total de uscare de aprox. 24 ore.

### DURATA DE VIAȚĂ

Cu un adaos de 20 % ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST aproximativ 45-70 minute (în funcție de temperatura camerei și de cantitatea de adeziv amestecat)

### DILUAREA

ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER

### CURĂȚAREA

se poate face cu ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER- **dacă amestecul nu s-a întărit**

### CULOAREA

ULANO FRAME ADHESIVE- FAST – fără culoare  
ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST – verde

### PUNCTUL DE APRINDERE

ULANO FRAME ADHESIVE- FAST – APROX. -18 °C  
ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST – APROX. - 4 °C

### PROTECȚIA MUNCII/ PROTECȚIA MEDIULUI

Când lucrați cu ULANO FRAME ADHESIVE- FAST sau ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST asigurați o ventilație corespunzătoare în zona de lucru.  
Evitați contactul cu ochii și pielea. Țineți produsul departe de orice sursă de aprindere.  
Nu fumați în timp ce utilizați acest produs.  
Vă rugăm să luați în considerare datele oferite de Fișa de siguranță.

### DEPOZITAREA

Timp de depozitare: 1 an la 20 – 25 °C  
Dacă a fost afectat de îngheț, consistența ULANO FRAME ADHESIVE- FAST poate fi ca un gel. Încălziți până la temperatura camerei și amestecați până va ajunge la consistența normală. Înghețul și încălzirea ulterioară nu au nici o influență asupra puterii de lipire.